

# ФУТЕРОВКА КОВША Е-300С

VH = 1.5 М.КУБ.БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ FK



В маркировке FK первая цифра означает толщину приварочного слоя. Вторая толщину защитного слоя.

ШХ15ВФ-ШАРИКОПОДШИПНИКОВАЯ СТАЛЬ ДОЛЕГИРОВАННАЯ ВОЛЬФРАМОМ И ВАНАДИЕМ.

ПРОШЕДШАЯ ЗАКАЛКУ И ОТПУСК СВЫШЕ 600HV.

ПРИВАРОЧНЫЙ СЛОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ : 25ХГСА, 30ХГСА.  
КОНСТРУКЦИОННЫЙ : 09Г2С

ЛИСТ  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
FK 12/3  
FK 15/5

РАСКРОЙ ЛИСТА НА ФУТЕРОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ ПРОИЗВОДИТСЯ ЛАЗЕРНОЙ, ПЛАЗМЕННОЙ, ГИДРОАБРАЗИВНОЙ И ГАЗОВОЙ РЕЗКОЙ.

ПРИ РАСКРОЕ ЛИСТА ГАЗОВОЙ РЕЗКОЙ НА ДЕТАЛИ ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 150 ММ ВОЗМОЖНЫ НЕБОЛЬШИЕ ДЕФОРМАЦИИ В ПЛОСКОСТИ.

**FK**  
**GROUP**  
— МЫ НЕ ЛЬЕМ ВОДУ —